

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS AGRONDA

Fecha de revisión 10.09.10

UNE/EN/ISO-536	Gramaje	g/m ²	115	127	140	150	170	200	-
UNE/EN-20287	Humedad	%	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	+/-1,5
UNE/EN/ISO-7263	Ind.CMT 30/50	Nm ² /g	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	-10%
INTERNA PO14/CQ	Ind.CMT 30/90	Nm ² /g	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-10%
ISO-9895	Indice SCT-ST	Nm/g	21	21	21	21	21	20	-10%

UNE/EN-20187	ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS			
	Humedad relativa	%	50.0	+/-2%
	Temperatura	°C	23.0	+/-1°C

OBSERVACIONES:

- Para gramajes distintos a los nominales indicados se aplicarán los valores del gramaje inmediatamente superior.
- La tolerancia para el gramaje hasta 18g/m² es de +/- 8%, hasta 40g/m² es de +/-5%, hasta 100g/m² es de +/-4%, hasta 224g/m² es de +/-3% y para los superiores +/-5%.



Imprimir