

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS FLUTING

**Fecha de revisión 10.09.10**

UNE/EN/ISO-536	Gramaje	g/m <sup>2</sup>	75	80	90	100	110	125	160	200	250	-
UNE/EN-20287	Humedad	%	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	+/- 1,5
UNE/EN/ISO-7263	Ind.CMT 30/50	Nm <sup>2</sup> /g	0.95	1.0	1.30	1.50	1.50	1.60	1.60	-	-	- 10%
ISO-9895	Indice SCT.ST	Nm/g	18	18	18	18	18	18	18	18	18	- 10%

UNE/EN-20187	ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS			
	Humedad relativa	%	50.0	+/-2%
	Temperatura	°C	23.0	+/-1°C

**OBSERVACIONES:**

- Para gramajes distintos a los nominales indicados se aplicarán los valores del gramaje inmediatamente superior.
- La tolerancia de +/- 8% hasta 18g/m<sup>2</sup>, de +/- 5% hasta 40g/m<sup>2</sup>, de +/- 4% hasta 100g/m<sup>2</sup>, de +/-3% hasta 224g/m<sup>2</sup>, de +/-5% para los superiores.



Imprimir